


- ⇒ Vynikající rozliv
- ⇒ Výjimečný lesk
- ⇒ Vydatnost až 16 m<sup>2</sup>/litr



INFORMACE O PRODUKTU	
<b>Použití</b>	<b>Dulux Trade High Gloss</b> je rozpouštědlový krycí email prémiové kvality na bázi alkydových pryskyřic s vysokým leskem a univerzálním použitím v interiéru i exteriéru. Vyznačuje se výbornou kryvostí, vynikajícím rozlivem, výjimečnou UV odolností a dlouhotrvajícím leskem i za extrémních podmínek. Nátěr odolává povětrnostním vlivům a poškrábání, střednímu chemickému zatížení a dlouhodobě teplotám do 90 °C, proto je možné jej použít i na nátěry topných těles.
<b>Vlastnosti nátěrového filmu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Výsledný vzhled:</b> Velmi lesklý, stabilní vzhled i za extrémních podmínek.</li> <li>• <b>Určení:</b> Pro vnitřní i venkovní použití.</li> <li>• <b>Odolnost proti působení tepla:</b> Barva je odolná teplotám do 90 °C, je tedy vhodná k natírání vyhřívaných ploch, např. topení.</li> <li>• <b>Ostatní:</b> Dokonalý rozliv a vynikající kryvost. Odolnost proti poškrábání a UV záření. Střední chemická odolnost. Bez problémů snáší pravidelné mytí.</li> </ul>
<b>Teoretická vydatnost</b>	Až 16 m <sup>2</sup> /l v jedné vrstvě na hladkém, rovném a vhodně připraveném povrchu.
<b>Počet vrstev</b>	1–2 vrstvy
<b>Zasychání</b>	Nátěr je suchý na dotek po 4–6 hodinách. Další vrstvu možno nanášet po 16–24 hodinách.  <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>
<b>Barevné odstíny</b>	Výběr z palety více než 16 000 odstínů. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báze light</li> <li>• Báze medium</li> <li>• Báze extra deep</li> </ul> <p><b>Poznámka:</b> <i>Druh báze je určen automaticky v systému výběru barev Dulux a závisí na hloubce barvy a jejím odstínu. Informace o aktuální nabídce barev najdete v platném ceníku na webových stránkách nebo v dalších</i></p>


	<i>materiálech dostupných na prodejních místech. Výsledný odstín nátěru se může mírně lišit podle typu natřeného povrchu. Reklamacce barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, byl-li před reklamací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován.</i>
<b>Balení</b>	<i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letáčích o produktech.</i>
<b>VOC</b>	Limitní hodnota VOC (kat. A/d): 300 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 299 g/l VOC
<b>Základní složení</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pigment:</b> organické a anorganické pigmenty</li> <li>• <b>Pojivová složka:</b> styren –akrylátová disperze</li> <li>• <b>Rozpouštědlová báze:</b></li> </ul>
<b>Hustota</b>	0,963 g/cm <sup>3</sup>
<b>Ředidlo</b>	Lakový benzín.
<b>Doba použitelnosti</b>	2 roky od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
<b>Certifikáty</b>	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

### POUŽITÍ VÝROBKU

<b>Příprava výrobku</b>	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí komponenty.
<b>Příprava podkladu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Natíraný povrch zbavte odlupující se staré barvy, veškerých vápenných nátěrů, lepidel, mastnoty, plísni a dalších nečistot omezujících přilnavost nátěru.</li> <li>2. Podklad přebruste a oprašte.</li> <li>3. Nerovnosti vyhladte vhodným tmelem.</li> <li>4. Naneste vhodný základní nátěr:             <ol style="list-style-type: none"> <li>i) Částečně nebo dříve vůbec nenatřené povrchy ošetřete základovou barvou na dřevo a kov.</li> <li>ii) Na bezvadné, dobře přilnavé a jednotné povrchy naneste Dulux Trade High Gloss rovnou.</li> </ol> </li> </ol>
<b>Natírání</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Podmínky natírání:</b> Okolní teplota a teplota povrchu by měly být v rozmezí +5 až +30 °C. Relativní vlhkost by měla být nižší než 85 %.</li> <li>• <b>Doporučené způsoby natírání:</b> Štětcem: ideální je štětec se syntetickým vláknem. Válečkem: ideální je váleček z přírodního rouna o délce rouna 10–18 mm nebo váleček Dulux. <i>Barva není určena k aplikaci stříkáním.</i></li> <li>• <b>Parametry vrchního (konečného) nátěru:</b> Barvu aplikujte v 1–2 vrstvách v intervalu 16–24 hodin. Na štětec nebo váleček nabírejte dostatečné, rovnoměrné množství barvy a důkladně roztírejte do získání rovnoměrné vrstvy. Malířskou pásku odstraňte ihned po ukončení malování.</li> </ul>

	<p><b>Poznámka</b></p> <p>V případě malování tapet ze skelného vlákna nebo papíru doporučujeme emulzi Dulux Trade High Gloss rozředit – na každý 1 litr barvy dodat max. 100 ml čisté vody (v závislosti na struktuře tapety). Po ukončení malířských prací místnost větrejte do vymizení charakteristického zápachu. Při renovačním nátěru povrchu, který je v dobrém stavu a podobném odstínu, může stačit jen jedna vrstva.</p>
<b>Čištění malířského nářadí</b>	<p>Po skončení natírání odstraňte z nástrojů co nejvíce barvy, poté je umyjte lakovým benzínem. Na odstranění nečistot způsobených malováním použijte běžné saponáty. Prázdný obal, případně se zbytky výrobku, odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Nepoužívejte prázdné obaly ke skladování potravin.</p>

### DALŠÍ INFORMACE

<b>Skladování a přeprava</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Skladování:</b> Výrobek skladujte v původních uzavřených obalech při teplotách +5 až +30 °C, v uzavřených místnostech, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. <i>Při teplotách pod bodem mrazu hrozí trvalé poškození.</i></li> <li>• <b>Přeprava:</b> Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu dohody ADR. Přepravovat krytými dopravními prostředky. <i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i></li> </ul>
<b>Bezpečnostní zásady</b>	<p>Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku</p>
<b>Péče o životní prostředí</b>	<p>Díky výběru správných obalových materiálů používaných při výrobě Dulux Trade High Gloss jsme v roce 2013 (ve srovnání s rokem 2012) snížili emise skleníkových plynů o 25 % (vyjádřeno v ekvivalentu CO<sub>2</sub>).</p>  <p>Pokud děláte dlouhou pauzu při malování, uzavřete kartáče a válečky do plastových sáčků a zalepte je kolem rukojeti. Tím zajistíte, že do příštího dne nevyschnou a budou znovu použitelné. Po ukončení práce odstraňte papírem z náčiní co možná nejvíce barvy a umyjte je v nádobě, místo pod tekoucí vodou.</p>
<b>Doplňkové informace</b>	<p>Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnost a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu. V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuelní práva třetích osob. Vyhrazuje si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění. Se připomínkami a dotazy se prosím obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí–</p>



# TECHNICKÝ LIST

## DULUX TRADE HIGH GLOSS

	<p>pátek), nebo na adresu:</p> <p>Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle</p>
<b>Datum aktualizace</b>	Leden 2015