


- ⇒ **Velmi odolný povrch**
- ⇒ **Vynikající rozliv**
- ⇒ **Vydatnost až 16 m²/litr**



INFORMACE O PRODUKTU	
Použití	Dulux Trade Satin Finish je rozpouštědlový krycí email prémiové kvality na bázi alkydových pryskyřic s elegantním saténovým vzhledem a univerzálním použitím v interiéru a exteriéru. Vyznačuje se vynikající kryvostí a odolností proti otěru a ušpinění, díky obsahu teflonu je vysoce houževnatý. Nátěr odolává střednímu chemickému zatížení a teplotám do 90 °C, proto je možné jej použít i na nátěry topných těles..
Vlastnosti nátěrového filmu	<ul style="list-style-type: none"> • Výsledný vzhled: Saténový. • Určení: Pro vnitřní i venkovní použití na dřevo, kov a některé druhy plastů. • Odolnost proti působení tepla: Barva je odolná teplotám do 90 °C, je tedy vhodná k natírání vyhřívaných ploch, např. topení. • Ostatní: Vysoká odolnost proti otěru, poškrábání a ušpinění. Střední chemická odolnost. Odolává pravidelnému mytí.
Teoretická vydatnost	Až 16 m ² /l v jedné vrstvě na hladkém, rovném a vhodně připraveném povrchu.
Počet vrstev	1–2 vrstvy
Zasychání	Nátěr je suchý na dotek po 4–6 hodinách. Další vrstvu možno nanášet po 16–24 hodinách. <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>
Barevné odstíny	Výběr z palety více než 16 000 odstínů. <ul style="list-style-type: none"> • Báze light • Báze medium • Báze extra deep <p>Poznámka: <i>Druh báze je určen automaticky v systému výběru barev Dulux a závisí na hloubce barvy a jejím odstínu. Informace o aktuální nabídce barev najdete v platném ceníku na webových stránkách nebo v dalších</i></p>


	<p>materiálech dostupných na prodejních místech.</p> <p>Výsledný odstín nátěru se může mírně lišit podle typu natřeného povrchu. Reklamacce barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, byl-li před reklamací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován.</p>
Balení	Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letáčích o produktech.
VOC	Limitní hodnota VOC (kat.A/d): 300 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 299 g/l VOC
Základní složení	<ul style="list-style-type: none"> • Pigment: organické a anorganické pigmenty • Pojivová složka: styren–akrylátová disperze • Rozpouštědlová báze
Hustota	1,173 g/cm ³
Ředidlo	Lakový benzín.
Doba použitelnosti	2 roky od data výroby. Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.
Certifikáty	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

POUŽITÍ VÝROBKU

Příprava výrobku	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí komponenty.
Příprava podkladu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Natíraný povrch zbavte odlupující se staré barvy, veškerých vápenných nátěrů, lepidel, mastnoty, plísni a dalších nečistot omezujících přilnavost nátěru. 2. Podklad přebrouste a oprašte. 3. Nerovnosti vyhladte vhodným tmelem. 4. Naneste vhodný základní nátěr: <ol style="list-style-type: none"> i) Částečně nebo dříve vůbec nenatřené povrchy ošetřete základovou barvou na dřevo a kov. ii) Na bezvadné, dobře přilnavé a jednotné povrchy naneste Dulux Trade Satin Finish rovnou.
Natírání	<ul style="list-style-type: none"> • Podmínky natírání: Okolní teplota a teplota povrchu by měly být v rozmezí +5 až +30 °C. Relativní vlhkost by měla být nižší než 85 %. • Doporučené způsoby natírání: Štětcem: ideální je štětec se syntetickým vláknem. Válčekem z přírodního rouna o délce rouna 10–18 mm nebo válečkem Dulux. <i>Barva není určena k aplikaci stříkáním.</i> • Parametry vrchního (konečného) nátěru: Barvu aplikujte v 1–2 vrstvách v intervalu 16–24 hodin. Na štětec nebo váleček nabírejte dostatečné, rovnoměrné množství barvy a důkladně roztírejte do získání rovnoměrné vrstvy. Malířskou pásku odstraňte ihned po ukončení malování.

	<p>Poznámka</p> <p>V případě malování tapet ze skelného vlákna nebo papíru doporučujeme emulzi Dulux Trade Satin Finish rozředit – na každý 1 litr barvy dodat max. 100 ml čisté vody (v závislosti na struktuře tapety). Po ukončení malířských prací místnost větrejte do vymizení charakteristického zápachu. Při renovačním nátěru povrchu, který je v dobrém stavu a podobném odstínu, může stačit jen jedna vrstva.</p>
Čištění malířského nářadí	<p>Po skončení natírání odstraňte z nástrojů co nejvíce barvy, poté je umyjte lakovým benzínem. Na odstranění nečistot způsobených malováním použijte běžné saponáty. Prázdný obal, případně se zbytky výrobku, odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Nepoužívejte prázdné obaly ke skladování potravin.</p>

DALŠÍ INFORMACE

Skladování a přeprava	<ul style="list-style-type: none"> • Skladování: Výrobek skladujte v původních uzavřených obalech při teplotách +5 až +30 °C, v uzavřených místnostech, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. <i>Při teplotách pod bodem mrazu hrozí trvalé poškození.</i> • Přeprava: Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný ve smyslu dohody ADR. <i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavce 7 a 14.</i>
Bezpečnostní zásady	<p>Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku</p>
Péče o životní prostředí	<p>Díky výběru správných obalových materiálů používaných při výrobě Dulux Trade Satin Finish jsme v roce 2013 (ve srovnání s rokem 2012) snížili emise skleníkových plynů o 25 % (vyjádřeno v ekvivalentu CO₂).</p> <p> Pokud děláte dlouhou pauzu při malování, uzavřete kartáče a válečky do plastových sáčků a zalepte je kolem rukojeti. Tím zajistíte, že do příštího dne nevyschnou a budou znovu použitelné. Po ukončení práce odstraňte papírem z náčiní co možná nejvíce barvy a umyjte je v nádobě, místo pod tekoucí vodou.</p>
Doplňkové informace	<p>Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnost a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.</p> <p>V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuelní práva třetích osob.</p> <p>Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.</p> <p>Se připomínkami a dotazy se prosím obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí–pátek), nebo na adresu:</p>



TECHNICKÝ LIST

DULUX TRADE SATIN FINISH

	Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle
Datum aktualizace	Leden 2015