

- ⇒ Na bázi akryl-polymerové disperze
- ⇒ Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům
- ⇒ Prodyšný



INFORMACE O PRODUKTU	
Použití	Dulux Trade Weathershield Plus je vysoce kvalitní exteriérová fasádní barva na bázi akrylátových pryskyřic s přidavkem silikonu. Nátěr je odolnější proti růstu řas a mechů a proto bylo dosaženo dlouhé životnosti. Je extrémně prodyšný pro vodní páry a zároveň vytváří spolehlivou ochranu proti vlhkosti. Nátěr odolává UV záření a dobře se nanáší na většinu zděných povrchů a omítek včetně betonu a režného zdiva.
Vlastnosti nátěrového filmu	<ul style="list-style-type: none"> • Výsledný vzhled: Matný. • Určení: Pro většinu zděných povrchů a omítek včetně betonu a režného zdiva. • Odolnost proti působení vody: Prodyšnost pro vodní páru $sd=0,13$ m. Nátěr je omyvatelný. • Ostatní: Dobrá otěruodolnost.
Teoretická vydatnost	Až 14 m ² /l v jedné vrstvě na hladkém, rovném a vhodně připraveném povrchu.
Počet vrstev	1–2 vrstvy
Zasychání	<p>Další vrstvu možno nanášet po 6–8 hodinách. Nátěr je úplně proschlý po 7 dnech.</p> <p><i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i></p>
Barevné odstíny	<p>Výběr z palety více než 3 000 odstínů.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báze light • Báze medium • Báze extra deep <p>Poznámka: <i>Druh báze je určen automaticky v systému výběru barev Dulux a závisí na hloubce barvy a jejím odstínu. Informace o aktuální nabídce barev najdete v platném ceníku na webových stránkách nebo v dalších materiálech dostupných na prodejních místech. Výsledný odstín nátěru se může mírně lišit podle typu natřeného povrchu. Reklamacce barevných</i></p>


	<i>odstínů bude uznána pouze tehdy, byl-li před reklamací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován.</i>
Balení	<i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letáčích o produktech.</i>
VOC	Limitní hodnota VOC (kat. A /c): 40 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 39 g/l VOC
Základní složení	<ul style="list-style-type: none"> • Pigment: organické a anorganické pigmenty • Pojivová složka: styren –akrylátová disperze • Rozpouštědlo: voda
Hustota	1,472 g/cm ³ /báze light a medium/, 1,351 g/cm ³ /báze extra deep/
Ředidlo	Čistá voda.
Doba použitelnosti	1 rok od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
Certifikáty	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

POUŽITÍ VÝROBKU

Příprava výrobku	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí komponenty.
Příprava podkladu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Povrch musí být čistý, suchý a dobře vytvrzený (např. čerstvé omítky nutno ponechat alespoň 4 týdny vyzrát, viz informace od výrobce). 2. Veškeré odlupující se, nesoudržné nebo plísněmi napadené vrstvy odstraňte. 3. Znečištění snižující přilnavost barvy smyjte vodou se saponátem. 4. Nerovnosti a poškození povrchu vyrovnejte vhodnou stěrkou, vyhladte a nechte vytvrdit. 5. Pokud byl povrch napadený plísněmi a příčinu plesnivění nelze odstranit, použijte odpovídající fungicidní prostředek. 6. Proveďte přípravu malovaného povrchu produkty Wall primer /DULUX Grunt 7. Na silně poškozené a velmi savé podklady použijte nejprve penetraci DULUX Grunt 8. Na sádrové omítky nejprve použijte DULUX Grunt 9. Na takto připravený povrch aplikujte Wall Primer ve vhodném odstínu 10. Starší nosné nátěry očistěte, případná lesklá místa zdrsňte a použijte Wall Primer ve vhodném odstínu 11. Na silně kontrastní, nové omítky nebo různě nasávkavé podklady doporučujeme po aplikaci Wall Primeru ještě provést mezinátěr naředěnou fasádní barvou Wethershield Plus ve vhodném finálním odstínu (ředění 10 -15%)
Natírání	<ul style="list-style-type: none"> • Podmínky natírání: Okolní teplota a teplota povrchu by měly být v rozmezí +10 až +28 °C. Relativní vlhkost by měla být nižší než 80 %. • Doporučené způsoby natírání: Štětkou nebo válečkem, ideálně z přírodního rouna o délce 10–18 mm. <i>Barvu je možné nanášet i vysokotlakým stříkáním Airless. Volba parametrů při stříkání závisí na individuálních potřebách a vlastnostech zařízení a měly by jí předcházet</i>

	<p><i>technické zkoušky.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Parametry vrchního (konečného) nátěru: Barvu aplikujte v 1 silné a rovnoměrné vrstvě (ředění max 10%) Na štětku nebo váleček nabírejte dostatečné, rovnoměrné množství barvy a důkladně roztírejte do získání rovnoměrné vrstvy. Malířskou pásku odstraňte ihned po ukončení malování. <p>Poznámka! <i>Před samotným natíráním proveďte na malém povrchu zkušební nátěr. Při renovačním nátěru povrchu, který je v dobrém stavu a podobném odstínu, může stačit jen jedna vrstva.</i></p>
<p>Čištění malířského nářadí</p>	<p>Po skončení natírání odstraňte z nástrojů co nejvíce barvy, poté je umyjte čistou vodou. Na odstranění nečistot způsobených malováním použijte běžné saponáty. Prázdný obal, případně se zbytky výrobku, odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Nepoužívejte prázdné obaly ke skladování potravin.</p>

DALŠÍ INFORMACE

<p>Skladování a přeprava</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skladování: Výrobek skladujte v původních uzavřených obalech při teplotách +5 až +30 °C, v uzavřených místnostech, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. <i>Produkt na vodní bázi. Při teplotách pod bodem mrazu hrozí trvalé poškození.</i> • Přeprava: Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu dohody ADR. Přepravovat krytými dopravními prostředky. <i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i>
<p>Bezpečnostní zásady</p>	<p>Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku</p>
<p>Péče o životní prostředí</p>	<p>Díky výběru správných obalových materiálů používaných při výrobě Dulux Trade Weathershield Plus jsme v roce 2013 (ve srovnání s rokem 2012) snížili emise skleníkových plynů o 25 % (vyjádřeno v ekvivalentu CO₂).</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <p>Pokud děláte dlouhou pauzu při malování, uzavřete kartáče a válečky do plastových sáčků a zalepte je kolem rukojeti. Tím zajistíte, že do příštího dne nevyschnou a budou znovu použitelné. Po ukončení práce odstraňte papírem z náčiní co možná nejvíce barvy a umyjte je v nádobě, místo pod tekoucí vodou.</p> </div>
<p>Doplňkové informace</p>	<p>Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto</p>



TECHNICKÝ LIST

DULUX TRADE WEATHERSHIELD PLUS

	<p>nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnost a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu.</p> <p>V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob.</p> <p>Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.</p> <p>Se připomínkami a dotazy se prosím obračejte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí–pátek), nebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle</p>
Datum aktualizace	Leden 2015