

LUXOL®

A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

LUXOL ORIGINAL AQUA



Rychleschnoucí



Odolný vůči prachu po 20 min/vůči dešti po 90 min



Preventivní biocidní ochrana produktu proti plísním



Ochrana proti povětrnostním vlivům a UV záření



INFORMACE O PRODUKTU

Popis výrobku	<p>LUXOL ORIGINAL AQUA je tenkovrstvá olejová vodouředitelná lazura pro dekorativní nátěry na dřevo s ochranou proti UV záření a preventivní biocidní ochranou produktu proti plísním. Nová receptura má vylepšené vlastnosti jako zvýšenou vodoodpudivost, vysokou přilnavost dalšího nátěru, mechanickou odolnost a také hlubokou penetraci. Díky krémové konzistenci se lépe roztírá a jednoduše aplikuje. Lazura vyniká stálými barevnými odstíny s matně saténovým vzhledem. Při běžném použití lze aplikovat bez základního nátěru. Tenkovrstvá olejová lazura LUXOL ORIGINAL AQUA je vhodná pro nátěry všech dřevěných konstrukcí, jako jsou ploty, dveře, pergoly, zahradní nábytek, obklady domů, okenice, chaty, chalupy a jiné dřevěné konstrukce v exteriéru.</p>
Vlastnosti nátěrového filmu	<ul style="list-style-type: none">• Výsledný vzhled: Saténově matný• Určení: Venkovní použití• Odolnost proti působení vody: Zvýšená vodoodpudivost• Ostatní: Ochrana UV záření, zvýšená přilnavost dalšího nátěru, mechanická a povětrnostní odolnost
Teoretická vydatnost	14-16m ² /l v jedné vrstvě
Počet vrstev	2-3 vrstvy exteriér
Zasychání	<p>Nátěr je suchý na dotek po 3 hodinách. Další vrstvu možno nanášet po 4-8 hodinách. Proschlý po 12 hodinách. <i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i></p>

Barevné odstíny	10 odstínů <i>Informace o aktuální nabídce barev najdete v ceníku, katalogích nebo letáčích o produktech.</i>
Balení	0,75l / 2,5l <i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letáčích o produktech.</i>
VOC	Limitní hodnota VOC (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 70 g/l VOC.
Základní složení	Na vodní bázi
Hustota	1,044 g/cm ³
Ředidlo	Neředí se.
Doba použitelnosti	4 roky od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
Certifikáty	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

POUŽITÍ VÝROBKU

Příprava výrobku	Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nepřidávejte cizí složky, neředte.
Příprava podkladu	Pro venkovní nátěry se doporučuje podklad napustit fungicidním napouštědlem LUXOL IMPREGNACE. LUXOL ORIGINAL AQUA nanášejte na suchý a očištěný povrch. Odstraňte případné staré nátěry. Před použitím obsah důkladně promíchejte. Neředte. Doporučení pro bezpečnou přípravu povrchu Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.
Natírání	LUXOL ORIGINAL AQUA nanášejte štětcem ve směru vláken. Nátěr provádějte za stálého a suchého počasí. Pro vytvoření dlouhodobé ochrany v exteriéru nanášejte 2–3 vrstvy. Interval mezi nanášením jednotlivých vrstev je 4-8 hodin. Suchý na dotek po cca 3 hodinách, proschlý po 12-ti hodinách. Před aplikací další vrstvy nátěr jemně přebruste. LUXOL ORIGINAL AQUA aplikujte za stálého a suchého počasí při teplotách 5–30 °C a relativní vlhkosti nižší než 85 %. Upozornění: Reklamacce barevných odstínů bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a tento byl u nás reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě. Typ, povrch a předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru, proto doporučujeme provést zkušební nátěr před finální aplikací. Tento produkt nedoporučujeme použít pro některé tvrdé dřeviny (zejména dubové dřevo), akát, modřín, z důvodu vysokého obsahu tříslovin, následného pomalého zasychání a nebezpečí vyplavování tříslovin



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

LUXOL ORIGINAL AQUA

Čištění malířského nářadí	Vodou. Před čištěním odstraňte ze štětce co nejvíce barvy.
----------------------------------	--

DALŠÍ INFORMACE

Skladování a přeprava	Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 48 měsíců od data uvedeného na obalu. Skladujte na suchém místě při teplotách 5–30 °C. Chraňte před mrazem. <i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i>
Bezpečnostní zásady	Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku
Doplňkové informace	Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu. V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob. Vyhrajujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění. S připomínkami a dotazy se, prosím, obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí- pátek), nebo na adresu: <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle</p>
Datum aktualizace	Prosinec 2018

