



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR PODLAHOVÝ LAK

VODOU ŘEDITELNÝ



Mechanická odolnost



Nemění barvu dřeva



Vynikající vzhled



INFORMACE O PRODUKTU

Popis výrobku	<p>Xyladecor Podlahový lak vodou ředitelný je bezbarvý lak na vodní bázi pro použití v interiéru na nejrůznější dřevěné povrchy jako jsou parkety, obložení, dveře, zábradlí a jiné. Tvoří hedvábně polomatný nebo lesklý povrch odolný na otěr. Nemění barvu dřeva, proto nevyžaduje předchozí použití speciálního podkladového laku. V nádobě vypadá lak bíle, ale mléčné zbarvení zmizí, jakmile lak vyschne. Nedoporučujeme používat lak na vysoce zatěžované povrchy jako taneční parkety nebo tělocvičny. Nepoužívejte na vytápěné povrchy nebo na povrchy napuštěné olejem či voskem.</p>
Vlastnosti nátěrového filmu	<ul style="list-style-type: none">• Výsledný vzhled: Lesklý nebo polomatný.• Určení: Pro vnitřní použití.• Ostatní: Odolný proti otěru.
Teoretická vydatnost	10-12 m ² /l v jedné vrstvě
Počet vrstev	2-3 vrstvy
Zasychání	Nátěr je suchý na dotek po 2 hodinách. Další vrstvu možno nanášet po 2 hodinách. Nátěr je proschlý po 4 hodinách.



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR PODLAHOVÝ LAK

VODOU ŘEDITELNÝ

	<i>Platí pro jednu vrstvu o standardní tloušťce při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %, při dobrém větrání. Snížení teploty nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.</i>
Barevné odstíny	bezbarvý
Balení	0,75l , 2,5l a 5l <i>Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalogích nebo letáčích o produktech.</i>
VOC	Limitní hodnota VOC (kat. A/e): 130 g/l (2010). Produkt obsahuje max. 129 g/l VOC.
Základní složení	Na vodní bázi.
Hustota	1,025 g/cm ³
Ředidlo	Neředí se.
Doba použitelnosti	4 roky od data výroby. <i>Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech.</i>
Certifikáty	Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008.

POUŽITÍ VÝROBKU

Příprava výrobku	Před aplikací důkladně promíchejte. Neředte.
Příprava podkladu	<p>Povrchy určené k lakování musí být čisté, suché, odmaštěné a obroušené. Odstraňte veškeré zbytky původní barvy, odlupující se lak nebo zbytky mořidel. Poškozený povrch vyplňte tmelem na dřevo a přebrouste. Výrobek je připraven přímo k použití. Před aplikací důkladně promíchejte.</p> <p>Doporučení pro bezpečnou přípravu povrchu Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být použity vhodné respirační ochranné prostředky.</p>
Natírání	Na lakování použijte štětec s měkkou přírodní štětinou nebo velurový lakýrnický váleček. Jako základní nátěr na nové povrchy naneste jednu vrstvu podlahového laku zředěného 10 % vody. Poté naneste 2 - 3 tenké vrstvy neředěného laku (vždy nejdříve po 2 hodinách). Podle kvality podkladu je možné přebroušení jednotlivých vrstev jemně zrnitým brusným papírem. Nepoužívejte lak při teplotě vzduchu nižší než 5 °C a za



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR PODLAHOVÝ LAK

VODOU ŘEDITELNÝ

	vysoké vlhkosti. Úplnou odolnost má povrch po 2 - 3 dnech.
Čištění malířského nářadí	Vodou, případně vodou s mýdlem. Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce laku.

DALŠÍ INFORMACE

Skladování a přeprava	Výrobek si uchová své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 48 měsíců od data výroby uvedeného na obale. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Skladujte v suchém skladu při teplotách 5–30 °C. <i>Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14.</i>
Bezpečnostní zásady	Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku
Doplňkové informace	Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu. V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob. Vyhrazuje si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění. S připomínkami a dotazy se, prosím, obraťte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí- pátek), nebo na adresu: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. BB Centrum – budova BETA Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 – Michle
Datum aktualizace	Leden 2015